



**NORMA**

**CLASSIFICAZIONE**

**CARATTERISTICHE**

**UNI EN ISO 683-1: 2018**

Acciai per trattamento termico, acciai legati e acciai automatici - Acciai non legati da bonifica

*Acciaio*

**C25 - Nr. 1.0406**

Acciai con media 0,12%  $\leq C < 0,25\%$  o 400 MPa  $\leq R_m < 500$  MPa

**ANALISI CHIMICA**

C	Si	Mn	P	S	Cr	Altro
da 0,22 a 0,29	da 0,10 a 0,40	da 0,40 a 0,70	0,045 max	0,045 max	0,40 max	Cr+Mo+Ni $\leq 0,63$
Mo	Ni	B	Cu	Al	Pb	
0,10 max	0,40 max	-	0,30 max	-	-	

**CARATTERISTICHE MECCANICHE E FINITURE**

Diametro		Laminato (+U) o Laminato Pelato (+U +PE)		Ricotto globulare (+AC) o Ricotto globulare + Pelatura (+AC +PE)		Laminato trafilato (+U +C)		Trafilato a Freddo e sottoposto a ricottura di globulizzazione (+U +C +AC)		Trafilato ricotto globulare debolmente trafilato (+U +C +AC + LC)		Ricotto globulare + Trafilato (+AC +C)	
da	a	Rm (Mpa) max	Z (%) min	Rm (Mpa) max	Z (%) min	Rm (Mpa) max	Z (%) min	Rm (Mpa) max	Z (%) min	Rm (Mpa) max	Z (%) min	Rm (Mpa) max	Z (%) min
2	16	-	-	470	22	-	-	-	-	-	-	-	-
16	100	-	-	440	23	-	-	-	-	-	-	-	-

In mancanza di valori in tabella o in caso di necessità specifiche contattare i nostri uffici commerciali per valutare fattibilità e concordare i valori di Rm.

**GRADI EQUIVALENTI DI ACCIAIO**

EUROPA (EN)	GERMANIA (DIN, WNr)	FRANCIA (AFNOR)	ITALIA (UNI)	CINA (GB)	FINLANDIA (SFS)	INTERN (ISO)
C25	C25	C25	-	25	-	C25
USA (SAE)	GIAPPONE (JIS)	INGHILTERRA (BS)	SPAGNA (UNE)	SVEZIA (SS)	RUSSIA (GOST)	
1025	S22C	070M26	-	-	25	

I dati contenuti nel presente documento sono da intendersi solo come riferimento e possono essere soggetti a continui cambiamenti.

Giuseppe & F.lli Bonaiti SRL declina ogni e qualsiasi responsabilità per le conseguenze che possono derivare dal loro utilizzo.