



## NORMA

## CLASSIFICAZIONE

## CARATTERISTICHE

**UNI EN 10263-4: 2017**

Vergella, barre e filo per ricalcatura a freddo ed estrusione a freddo - acciai da bonifica

*Acciaio legato speciale*

**37CrMo4 - Nr. 1.7202**

Cr-Mo con Mo < 0.35 % , Cr-Mo-B

## ANALISI CHIMICA

C	Si	Mn	P	S	Cr	Altro
da 0,35 a 0,40	0,30 max	da 0,60 a 0,90	0,025 max	0,025 max	da 0,90 a 1,20	-
Mo	Ni	B	Cu	Al	Pb	
da 0,15 a 0,30	-	-	0,25 max	-	-	

## CARATTERISTICHE MECCANICHE E FINITURE

Diametro		Laminato (+U) o Laminato Pelato (+U +PE)		Ricotto globulare (+AC) o Ricotto globulare + Pelatura (+AC +PE)		Laminato trafilato (+U +C)		Trafilato a Freddo e sottoposto a ricottura di globulizzazione (+U +C +AC)		Trafilato ricotto globulare debolmente trafilato (+U +C +AC +LC)		Ricotto globulare + Trafilato (+AC +C)	
da	a	Rm (Mpa) max	Z (%) min	Rm (Mpa) max	Z (%) min	Rm (Mpa) max	Z (%) min	Rm (Mpa) max	Z (%) min	Rm (Mpa) max	Z (%) min	Rm (Mpa) max	Z (%) min
2	5	-	-	-	-	-	-	610	62	650	60	-	-
5	40	-	-	620	60	-	-	600	62	640	60	-	-

In mancanza di valori in tabella o in caso di necessità specifiche contattare i nostri uffici commerciali per valutare fattibilità e concordare i valori di Rm.

## GRADI EQUIVALENTI DI ACCIAIO

EUROPA (EN)	GERMANIA (DIN, WNr)	FRANCIA (AFNOR)	ITALIA (UNI)	CINA (GB)	FINLANDIA (SFS)	INTERN (ISO)
37CrMo4	37CrMo4	37CD4	37CrMo4	-	-	37CrMo4
USA (SAE)	GIAPPONE (JIS)	INGHILTERRA (BS)	SPAGNA (UNE)	SVEZIA (SS)	RUSSIA (GOST)	
-	-	-	-	-	38KHM	

I dati contenuti nel presente documento sono da intendersi solo come riferimento e possono essere soggetti a continui cambiamenti.

Giuseppe & F.lli Bonaiti SRL declina ogni e qualsiasi responsabilità per le conseguenze che possono derivare dal loro utilizzo.